

Aquawood Natureffekt Прозрачный матовый лак

53700



Описание продукта

Матовый прозрачный лак. Разводимый водой. В его основу входит высококачественная акриловая дисперсия, со светостойкими УФ-фильтрами. Обеспечивает многолетнюю защиту древесины даже при экстремальных погодных условиях. Очень хорошая устойчивость к воздействию света, высокая устойчивость к механическим (таким как царапины при транспортировке) и химическим воздействиям. Обладает отличной адгезией даже на проблемных основаниях (такие как, высокое содержание смол, некачественно выполненное шлифование и т.д.). Покрытие не желтеет со временем. Не содержит биоцидов

Особые свойства

Прозрачный продукт с благородным матовым эффектом;
Без блеска;
Подчеркивает структуру древесины;
Устойчивость к механическим воздействиям;
Устойчивость к химическим воздействиям;
Содержит светостойкие УФ-фильтры;
Покрытие не желтеет;
Не отслаивается;
Не содержит биоциды.

Сфера применения

Продукт предназначен для деревянных и дерево-алюминиевых окон.
Не подходит для прямого внешнего воздействия.

Техника покрытия

Продукт наносится распылением (безвоздушное, смесь с воздухом) в поставляемой форме, 80-100 бар.
Дополнительный воздух: около 1.5 бар
Распыление сжатым воздухом, разводится примерно в 10% воды (сопло: 1.8 мм)

Структуры покрытия для хвойных и лиственных пород дерева

1 x Aquawood TIG E 57700 ff или Aquawood TIG U 57600 ff [Пропитка погружением] (см. Техническое описание)
Сушка: 4 часа
Промежуточное шлифование шкуркой до размеров зерна 280
1 x Aquawood Natureffekt [Натуральный эффект] 53700

Разбавитель

Разбавляется водой. Поставляемый продукт готов к безвоздушному распылению.

Время высыхания (при 20 °C)

От прилипания пыли: примерно через 30 минут
Не липнет: примерно через 3 часа
Полностью высыхает: примерно через 12 часов

Температура применения и объекта

Не ниже + 10 °C
Высокая влажность воздуха и/или низкие температуры замедляют сушку. Избегайте прямых солнечных лучей (высыхает слишком быстро)

02-10 (взамен 10-08) ZKL

p.t.o

5127

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Швац, Австрия
Тел.: 0043/5242/6922-190, факс: 0043/5242/6922-309, e-mail: info@adler-lacke.com

Настоящее руководство базируется на имеющихся в настоящий момент сведениях о продукте и служит справочной информацией для покупателя/ пользователя, однако при применении следует адаптировать продукт к индивидуальной сфере и условиям применения. Ответственность за пригодность продукта к конкретной индивидуальной сфере применения лежит на покупателе/ пользователе, поэтому рекомендуется перед применением проверить продукт на пригодность путем пробного нанесения и изготовления образца. В остальных случаях действуют Общие условия продаж компании ADLER-Werk Lackfabrik. С публикацией настоящего Технического описания более ранние версии теряют свою силу. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в размер емкостей, оттенков и доступных степеней глянца продукта.

Чистка инструмента и оборудования	Промойте водой сразу же после использования. Удалите остатки покрытия с помощью средства ADLER Aqua-Cleaner 80080 или ADLER Abbeizer Rote Krahe 95125 [пятновыводитель]
Кроющая способность (на слой)	Расход при безвоздушном распылении: Около 400 г/м ² или около 100-150 г на погонный метр профиля окна
Размеры контейнера	5 кг, 25 кг
Условия хранения	В прохладном месте, но не ниже температуры замерзания (0°C)
Срок годности	1 год в оригинальной упаковке
Особые примечания	Соблюдайте Рабочие рекомендации по покрытию деревянных окон методом распыления наряду со стандартами и рекомендациями по изготовлению окон
Информация по безопасности	Следуйте предписаниям Паспорта безопасности
Размеры контейнера	5 кг, 25 кг
Условия хранения	В прохладном месте, но не ниже температуры замерзания
Срок годности	1 год в оригинальной упаковке
Особые примечания	Соблюдайте Рабочие рекомендации по покрытию деревянных окон методом распыления наряду со стандартами и рекомендациями по изготовлению окон
Информация по безопасности	Следуйте предписаниям Паспорта безопасности